

# Resuthane™ RS69

## ОПИСАНИЕ

**Resuthane™ RS69** – это трехкомпонентная полиуретановая система на водной основе, предназначенная для применения на поверхностях с очень тяжелыми условиями эксплуатации. Система устойчива к тепловому воздействию, истиранию и химическому воздействию в агрессивных промышленных средах. **Resuthane™ RS69** наносится при помощи граблей и шпателей.

Поверхности **Resuthane™ RS69** устойчивы к очистке паром, кипящей воде и технологическим жидкостям до 120° С при номинальной толщине 9 мм. Дает матовую текстурированную поверхность, бесшовную, с хорошими свойствами сопротивления скольжению.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая химическая стойкость.
- Устойчив к воздействию горячей воды и пароводяному воздействию.
- Самогерметизирующийся.
- Прекрасная противоскользящая поверхность.
- Матовый верхний слой.
- Высокопрочный

## РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

- Производство и переработка пищевых продуктов
- Пивоварение и производство напитков
- Предприятия по производству молочных продуктов
- Коммерческие кухни
- Фармацевтическая и химическая промышленность
- Скотобойни и цеха переработки мяса
- Зоны предприятий и движения с тяжелым режимом эксплуатации

## Сведения о продукте

Толщина системы (в сухом виде)	Содержание твердого вещества по весу	Размер упаковки	Содержание упаковки	Срок годности	Хранение
6–9 мм	100 %	26 кг	1 часть базы 1 часть отвердителя 1 мешок наполнителя	36 месяцев (база) 12 месяцев (отвердитель) 6 месяцев (наполнитель)	Хранить защищенным от прямых солнечных лучей. Хранить в сухом месте при температуре не ниже 15 °С.

## Время высыхания и площадь покрытия при 20 °С

Площадь покрытия на упаковку 26 кг	Срок годности после смешивания компонентов	Время повторного нанесения	Для легкого режима эксплуатации покрытия	Для тяжелого режима эксплуатации покрытия	Полное химическое отверждение
При номинальной толщине 6 мм – 2,00 кв.м При номинальной толщине 9 мм – 1,35 кв.м	15 минут (после окончания смешивания)	Н/д	12–16 часов	48 часов	5 – 7 суток

## Технические характеристики

Продукт: **Resuthane™ RS69**

Верхний слой: текстурированный, матовый

Толщина: 6–9 мм

Цвет: Ограниченная цветовая гамма, проконсультируйтесь с Sherwin-Williams

## Продукты, необходимые для системы

Грунтовка: Resuprime / R.S. Dampshield или Dampshield FH

Система: Resuthane™ RS69 с необходимой толщиной

Уплотнение поверхности: не требуется

**Примечание.** Все полиуретановые системы на основе метилendifенилдиизоцианата (MDI) со временем желтеют. Это выцветание поверхности происходит под действием ультрафиолетовых лучей, но оно никак не влияет на прочность напольного покрытия. На поверхностях более темного цвета этот эффект проявляется так же, как и на светлых поверхностях.

## Подготовка поверхности

Для получения максимальной эффективности применения продукта **Resuthane™ RS69** очень важно правильно подготовить поверхность. Все поверхности должны быть подготовлены методом вакуумной продувки или механической абразивной обработки.

**Новые бетонные полы:** новый бетон должен быть чистым, прочным, сухим, полностью затвердевшим, без следов цементного молока, с прочностью не менее 25 Н/мм<sup>2</sup>.

**Существующие бетонные полы:** удалите всю грязь, масло, смазку, старую краску или любые другие поверхностные загрязнения путем дробеструйной, вакуумной или механической шлифовки. Жиры, масла или смазки должны быть удалены с помощью механических средств и моющих средств и убедитесь, что все остатки моющих средств вымыты и удалены путем промывки чистой водой.

**Существующие полы (предварительно покрытые):** все предыдущие покрытия и неплотные краски для пола должны быть удалены механическим путем, как описано в приведенном выше разделе, и загрунтованы, как указано. Если старый полимерный пол не удаляется, обратитесь к нашей технической команде за советом по адгезии и пригодности межслойного покрытия, так как он может быть несовместим с существующим напольным покрытием.

Для обеспечения наилучшего сцепления необходимо прорезать пазы по периметру напольного покрытия, обычно глубиной 20 мм и шириной 8 мм. Их надо выполнить примерно параллельно стенам на расстоянии 150 мм от них и рядом с любыми дверными проемами, плинтусами и т. д., в том числе рядом с любыми отделанные кромками, то есть по обе стороны от швов. Паз должен иметь аккуратную квадратную кромку, а **Resuthane™ RS69** укладывается на полную глубину, образуя анкерную защиту по периметру.

## Грунтовка

Поверхности должны быть загрунтованы при помощи продукта **Resuprime** с плотностью 1 кг на 4 м<sup>2</sup>, при влажности поверхности менее 75%.

Если относительная влажность поверхности превышает 75% применяется грунт **R.S. Dampshield**. Следует указывать и выбирать на основании показаний гигрометра в соответствии с BS 8203. Количество наносимых слоев выбирается в соответствии со следующей таблицей.

Влажность, %	Требуемая толщина покрытия
75 – 85	1 слой R.S. DAMPSHIELD в 200 микрон на слой
85 – 92	2 слоя R.S. DAMPSHIELD в 200 микрон на слой
92 – 97	3 слоя R.S. DAMPSHIELD в 200 микрон на слой

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к рекомендуемым индивидуальным спецификациям продукта.

## Нанесение

**Resuthane™ RS69** можно устанавливать при температуре поверхности снования от 5°C до 20°C и относительной влажностью <90 %, с минимальной температурой воздуха 8°C и без конденсации. Не прогревайте предварительно этот продукт, так как если материалы будут теплыми, то долговечность покрытия значительно снизится.

**Resuthane™ RS69** можно наносить на загрунтованную нелипкую поверхность с необходимым значением укрывистости как можно скорее после окончания смешивания (задержка может привести к изменениям поверхности, цвета и проблемам при нанесении). Размешать окрашенный базовый компонент до равномерной консистенции, обеспечив повторное диспергирование любого осажденного пигмента. Тщательно перемешать в течение одной минуты массы основы и отвердителя в одной емкости. Вылить смесь основы и отвердителя во вращающийся барабанный смеситель и постепенно добавлять наполнитель до получения однородной

смеси трех компонентов. Наносить на предварительно загрунтованные участки и при необходимости выровнять по рейке с поплавком; в качестве альтернативы можно использовать салазковое устройство, установленное на требуемую толщину, и затем опять выровнять по рейке с поплавком. Если легкость очистки очень важна наряду со значением сопротивления скольжению, окончательный отделочный слой может быть сглажен при помощи повторной укатки валиком с коротким ворсом. Обычно достаточно одного прохода валиком.

Для покрытия смежных поверхностей составом **Resuthane™ RS69** следует наносить смеси из одной и той же партии в одной и той же последовательности.

**Примечание.** Время отверждения при низких температурах увеличивается.

## Руководство по классификации

Категория FeRFA: 8


## Техническая информация

Нижеприведенные цифры получены в результате лабораторных испытаний и на основе нашего опыта работы с этим продуктом.

Сопротивление скольжению > 50, низкая вероятность скольжения  
**Метод BS7976**, части 1–3, 2002 г (во влажном виде): проконсультируйтесь с компанией Sherwin-Williams

Сопротивление скольжению поверхности пола может изменяться в зависимости от технологии монтажа, условий нанесения и последующей эксплуатации. Неправильная очистка или уход могут отрицательно повлиять на технические характеристики. Для получения дополнительных рекомендаций для зон с вероятностью увлажнения проконсультируйтесь с компанией Sherwin-Williams.

Стойкость к истиранию	AR 0.5
Метод BS EN 13892-4	(износ менее 50 мкм)
Температуростойкость	Устойчив к постоянным температурам -25 °C до 100° при толщине 6 мм, -40 °C до 120° при толщине 9 мм
Химическая стойкость	Очень высокая химическая стойкость. По конкретным материалам проконсультируйтесь с компанией Sherwin-Williams.
Содержание летучих органических соединений	9 г/л (расчет основан на полностью размешанном объеме вещества)
Расчетный срок службы	Более 10 лет Применяются условия и положения Sherwin-Williams для промышленных напольных покрытий.


<b>Sherwin Williams Protective &amp; Marine</b> Tower Works, Kestor Street, Bolton, BL2 2AL, United Kingdom Tel: +44 (0) 1204 521771 F: +44 (0) 1204 382115 13
<b>BSEN 13813 SR B 3.2 - AR 0.5 - IR &gt;4</b> Покрытие/стяжка, используемое внутри помещений согласно спецификации Сопротивление износу: AR 0.5 Сила сцепления: B 3.2 Устойчивость к механическому воздействию: IR > 4

## Уход и чистка

Sherwin-Williams рекомендует очищать **Resuthane RS69** в режиме регулярной промышленной очистки при помощи поломоечной машины с использованием **R.S. Industrial Floor Cleaner** или аналогичный состав с удалением грязной воды. Изолированная локальная очистка может быть проведена с использованием **R.S. Tyre Mark Remover**, **R.S. Fats, Oils & Grease Remover** и **R.S. Oil Remover**. Все поверхности следует тщательно промыть чистой водой после использования химических чистящих средств.

## Охрана здоровья и безопасность

**Resuthane™ RS69** составлен из материалов, предназначенных для достижения максимально высокой эффективности, насколько это возможно. Однако конкретные компоненты требуют надлежащего обращения и подходящего оборудования; эта информация приведена в соответствующих паспортах безопасности. Во всех случаях разливы или загрязнение кожи следует очищать по возможности как можно скорее путем вытирания загрязненного участка сухой тканью и тщательной промывки водой с мылом.

Информация, приведенная в настоящем паспорте материала, получена в результате испытаний и опыта работы с продуктами и считается надежной. Информация предоставляется без гарантии; мы позволяем покупателям самостоятельно определять степень пригодности продукта для конкретного способа применения. Любые технические спецификации или рекомендации, предоставленные компанией Sherwin Williams Protective & Marine или ее посредниками, основаны на информации, предоставленной заказчиком. Компания Sherwin Williams Protective & Marine не несет ответственности за ошибки или недосмотр, возникшие по причине неточности или неполноты этой информации. Компания не принимает на себя никаких обязательств по соблюдению патентных прав. Некоторые материалы являются производными из природных источников. Таким образом могут возникать некоторые отклонения. Также на различия качества отделки и цвет могут повлиять условия на объекте монтажа.

ООО «Промышленные системы полов»

Телефон: +7 (904) 092 79 79

E-mail: [psp-office@yandex.ru](mailto:psp-office@yandex.ru)

[www.resuthane.ru](http://www.resuthane.ru)